SCH TIG AlMg5

Vareta para ligas de alumínio

Normas

AWS/ASME: A 5.10; SFA-5.10 ER 5356
DIN 1732 – SG – AlMg 5

Aplicação - Propriedades

Vareta TIG para soldadura de alumínio da mesma composição (Al-Mg5).

Indicado para

Indústria química, indústria de frio, aeronáutica, caldeiraria ligeira

Composição química % (Valores típicos orientativos)

Al = Resto	**Si** = 0.2	**Mg** = 5

Propriedades mecânicas do metal depositado (Valores típicos orientativos)

Resistência à Tração (N/mm^2)	Limite Elástico (N/mm^2)	Alongamento A_5 (%)	Resiliência (J) ISO V
340	-	10	-

Posições de soldadura	Corrente de soldadura
	
Gás: Argon	

Unidades de empacotamento

Diâmetro (mm.)	2.0	2.4	3.2	4.0
Comprimento (mm.)	1000	1000	1000	1000
Embalagem (Kg)	5	5	5	5

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.
Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3
2831-904 Barreiro **Apartado 5144**
Tel: 212 077 263
Fax: 212 077 265
Email: sch@sch.pt
www.sch.pt